"analysette22" NanoTec

Meas. No. 7390 **SOP** 18 **Date** 17.08.2009 10:51:30 **Operator:** FRITSCHLAN\Benes

Material: Cuprous Chloride original

Description: benzine (boiling point: 100-140°C)

Calculation	Automatische Modellerkennung		
Mode	SVDU	**Serial No.**	22.2000.00/90771
Beam absorption	9,4 %	**Pump**	0,00 %
Meas. range	0,10 µm - 132,76 µm	**Cellposition**	2
Channels	102	**Ultrasonic**	On
Scans	100	**Prot.-No.:**	**090194**

5-99%

Obere Kornklasse [µm]	Q3(x) [%]
2,597	5,0
5,511	10,0
7,669	15,0
9,435	20,0
11,220	25,0
13,441	30,0
17,378	35,0
27,032	40,0
34,514	45,0
41,240	50,0
46,936	55,0
51,207	60,0
54,998	65,0
58,475	70,0
61,764	75,0
65,018	80,0
68,660	85,0
72,981	90,0
78,861	95,0
89,174	99,0

01-150µm

Obere Kornklasse [µm]	Q3(x) [%]
0,110	1,1
0,200	3,7
0,300	3,8
0,500	3,8
0,800	3,8
1,000	4,0
1,500	4,6
2,000	4,7
3,000	5,5
5,000	9,0
8,000	15,9
10,000	21,6
15,000	32,5
20,000	36,6
25,000	38,9
30,000	41,9
40,000	49,0
50,000	58,5
60,000	72,3
80,000	95,8
90,000	99,1
100,000	99,9
120,000	100,0
150,000	100,0